

P  
R  
O  
C  
R  
E  
T  
E



C R E T E  
and F L O O R

S E L E Z I O N E T I N T E



Crete & Floor è il marchio che racchiude tutti i nostri sistemi di "resina", ovvero tutti i prodotti vernicianti formulati come finiture per pavimenti e/o rivestimenti sia nell'ambito civile architettonico che industriale.

Nasce dunque l'espressione "pavimento/rivestimento in resina"; un sistema applicativo, composto da un insieme di prodotti vernicianti, applicati secondo una sequenza logica, per creare in modo facile, veloce ed economico, superfici monolitiche, orizzontali e/o verticali di notevole pregio estetico, e durevoli nel tempo.

La scelta del giusto sistema di "pavimento in resina" dipende dal campo di impiego (civile/industriale), dal tipo di applicazione, dall'aspetto estetico, dalla rapidità di lavoro ecc.

Crete & Floor is the trade mark that encompasses all our "resin" systems, that is all the paint products formulated as finishes for floors and / or coatings both in the civil architectural and industrial sphere.

Thus the expression "resin floor / wall covering" is born; an application system, composed of a set of paint products, applied according to a logical sequence, to create monolithic, horizontal and / or vertical surfaces of considerable aesthetic value, and lasting in time, easily, quickly and economically.

The choice of the right "resin floor" system depends on the field of use (civil / industrial), the type of application, the aesthetic appearance, the speed of work, etc.

Crete & Floor est le nom qui englobe tous nos systèmes «résineux», c'est-à-dire tous les produits de peinture formulés comme finitions pour sols et / ou revêtements dans les domaines de l'architecture civile et industrielle.

Ainsi, l'expression "revêtement de sol / mur en résine" est née; un système d'application, composé d'un ensemble de produits de peinture, appliqué selon une séquence logique, afin de créer des surfaces monolithiques, horizontales et / ou verticales d'une valeur esthétique considérable et d'une durée durable, facile, rapide et économique.

Le choix du système de "sol en résine" approprié dépend du domaine d'utilisation (civil / industriel), du type d'application, de l'esthétique, de la rapidité du travail, etc.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di resina, è scegliere il sistema appropriato, verificare se a monte le condizioni ambientali e di esecuzione dei lavori sono idonee.

- Verificare attraverso un igrometro, il grado di umidità ambientale e della superficie che deve essere al di sotto del limite fissato dallo strumento e/o che non ci sia umidità di risalita.
- Verificare che la temperatura ambientale minima è di +20° C.
- Verificare che la superficie è esente da oli, e grassi.
- verificare che non ci siano correnti d'aria durante l'applicazione

Before starting any resin work, and choose the appropriate system, check whether the environmental conditions and the execution of the works are suitable upstream.

- Check through a hygrometer, the degree of environmental humidity and of the surface that must be below the limit set by the instrument and / or that there is no rising damp.
- Check that the minimum ambient temperature is + 20 ° C.
- Check that the surface is free of oils, and greases.
- check that there are no drafts during the application

Avant de commencer tout travail de résine et de choisir le système approprié, vérifiez si les conditions environnementales et l'exécution des travaux sont appropriées en amont.

- Vérifiez à l'aide d'un hygromètre le degré d'humidité de l'environnement et de la surface qui doit être en dessous de la limite définie par l'instrument et / ou qu'il n'y a pas de remontée d'humidité.
- Vérifiez que la température ambiante minimale est de + 20 ° C.
- Vérifiez que la surface est exempte d'huiles et de graisses.
- vérifier qu'il n'y a pas de brouillons lors de l'application



Di seguito elenchiamo i nomi dei nostri sistemi di resina in relazione alla natura del polimero:

We list below the names of our resin systems in relation to the nature of the polymer:

Ci-dessous, nous énumérons les noms de nos systèmes de résine en fonction de la nature du polymère:

**PROFLOOR (P)** PW = POLIURET AD ACQUA – water base polyurethan – polyurétan a base d'eau  
**resine poliuretaniche** PF = POLIURET. ES. SOLVENTE – solvent free polyuret. – poliuret. sans solvant

**EPROFLOOR (E)** EW = EPROFLOOR AD ACQUA - epoxy water base - eau époxy  
**resine epossidiche** EF = EPROFLOOR ESENTE SOLVENTE - epoxy solvent free – époxy sans solvant

**EPROFLOOR (E)** PC = CEMENTO/RESINA BICOMP. 2K cement/resin – 2 comp. Ciment/résin  
**resine epossidiche** EPC = CEMENTO/RESINA TRICOMPONENTE 3k cement/resin – 3 comp.

■ La posa di un "pavimento in resina" necessita l'intervento di personale qualificato, capace di valutare bene le condizioni della superficie di partenza e le condizioni ambientali e stabilire a quel punto la tipologia del sistema da utilizzare e tutte le operazioni preliminari necessarie alla buona riuscita del lavoro.

■ The application of a "resin floor" requires skilled labor, able to properly evaluate the conditions of the starting surface and the environmental conditions and establish at that point the type of system to be used and all the preliminary operations necessary for the success of the work.

■ L'application d'un "sol en résine" nécessite une main-d'œuvre qualifiée, capable d'évaluer correctement les conditions de la surface de départ et des conditions environnementales, ainsi que d'établir le type de système à utiliser et toutes les opérations préliminaires nécessaires au succès de l'opération. travail.



## RIPARAZIONE CEMENTO - CONCRETE REPAIR - REPARATION DE CIMENT


**RIPARAZIONE DI  
SUPERFICI IN CEMENTO  
INDUSTRIALE  
DEGRADATO**

Operare sempre su superficie asciutta. Dissolvere eventuali tracce di oli, grassi e/o carburanti con lavaggi a base di diluente nitro.

Scrostare e asportare tutte le parti in distacco.

Aspirare bene la superficie e iniziare il ripristino applicando una mano piena di primer EPROBOND ES420.

Attendere 24 ore e applicare una mano di trasparente EPROSEAL ES220 con successivo spolvero di quarzo a granulometria 0,7-1,2.

Attendere 24 ore e stuccare la superficie con stucco epossidico esente solvente EPROFILL EF5051.

Attendere 24 ore e scarificare tutta la superficie per renderla a poro aperto e aspirare bene la polvere prodotta.


**REPAIR OF SURFACED  
CEMENT INDUSTRIAL  
SURFACES**

Always work on a dry surface. Dissolve any traces of oils, greases and / or fuels with nitro thinner washes.

Remove and peel off all loose parts.

Vacuum the surface well and start the restoration by applying a coat filled with epoxy primer EPROBOND ES420.

Wait 24 hours and apply a coat of transparent epoxy EPROSEAL ES220 with subsequent sprinkling of 0.7-1.2 quartz powder.

Wait 24 hours and fill the surface with EPROFILL EF5051 solvent-free epoxy filler.

Wait 24 hours and scarify the entire surface to make it open pore and vacuum the dust produced.


**REPARATION DE  
SURFACES  
INDUSTRIELLES EN  
CIMENT SURFACES**

Travaillez toujours sur une surface sèche. Dissolvez les traces d'huiles, de graisses et / ou de carburants avec des lavis à base de nitro.

Retirez et retirez toutes les pièces détachées. Bien aspirer la surface et commencer la restauration en appliquant une couche remplie de primaire époxy EPROBOND ES420.

Attendez 24 heures et appliquez une couche d'époxy transparent EPROSEAL ES220, puis saupoudrez de 0,7 à 1,2 pudre de quartz.

Attendez 24 heures et remplissez la surface avec un enduit époxy EPROFILL EF5051 sans solvant.

Attendez 24 heures et scarifiez toute la surface pour ouvrir les pores et aspirez la poussière produite.



# BARRIERA AL VAPORE - STEAM BARRIER - BARRIÈRE À LA VAPEUR



## ES314 EPROBLOCK 3K

Primer tricomponente autolivellante epossì-cemento composto da:

- ES314 Binder epossidico
- ESH331 Catalizzatore epossidico
- FILLERMIX 250/500 µm

Rapporto di miscelazione:

- 3pp ES314
- 1pp ESH331
- 4pp FILLERMIX 250/500 µm

### DOVE SI APPLICA

Su superfici con presenza di leggera umidità di risalita, per creare una barriera al vapore, prima di procedere alle operazioni di preparazione del fondo.

### COME SI APPLICA

Scaricare la superficie con levigatrice industriale a disco diamantato ed asportare polvere e corpi estranei.

Applicare a spatola o a rullo a 2 mani, intervallate di 24 ore, eventualmente dopo 24 ore di essiccazione della seconda mano, carteggiare con monospazzola e disco abrasivo grana 80-120 e rimuovere la polvere prima di procedere con l'operazione successiva.



## ES314 EPROBLOCK 3K

Three-component epoxy-cement self-leveling primer composed of:

- ES314 Epoxy binder
- ESH331 Epoxy catalyst
- FILLERMIX 250/500 µm

Mixing Ratio:

- 3pp ES314
- 1pp ESH331
- 4pp FILLERMIX 250/500 µm

### WHERE IT APPLIES

On surfaces with slight rising damp, to create a vapor barrier, before proceeding with the preparation of the bottom.

### HOW TO APPLY IT

Scarify the surface with an industrial diamond disk sander and remove dust and foreign bodies.

Apply with a 2-coat trowel or roller, interspersed for 24 hours, possibly after 24 hours of drying the second coat, sand with a polishing machine and an 80-120 grit abrasive disk and remove the dust before proceeding with the next operation.



## ES314 EPROBLOCK 3K

Primaire autolissant à trois composants à base de ciment époxy composé de:

- ES314 Liant époxy
- ESH331 Catalyseur époxy
- FILLERMIX 250/500 µm

Rapport de mélange:

- 3pp ES314
- 1pp ESH331
- 4pp FILLERMIX 250/500 µm


### OÙ CELA S'APPLIQUE

Sur des surfaces légèrement humides, créer un pare-vapeur avant de procéder à la préparation du fond.

### COMMENT L'APPLIQUER

Scarifiez la surface avec une ponceuse à disque de diamant industrielle et retirez la poussière et les corps étrangers.

Appliquer à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau à 2 couches, parsemé pendant 24 heures, éventuellement après 24 heures de séchage de la deuxième couche, poncer avec une polisseuse et un disque abrasif à grain 80-120 et éliminer la poussière avant de procéder à l'opération suivante.



# VERTICALE: PROCRETE-PROFLOOR MONO



**PREPARAZIONE DEL FONDO SU SUPERFICI VERTICALI PER CICLO PROCRETE E PROFLOOR MONO**

## MASSETTO CEMENTIZIO IRREGOLARE E SUPERFICI CERAMICHE

Eliminare eventuale polvere e corpi estranei, applicare una mano di primer PROBOND, regolare la superficie stendendo una malta cementizia autolivellante PROTOCEM LEVEL 10.

Ad essiccazione avvenuta stendere una mano a rullo di PROBOND, attendere 2 ore e stendere a spatola una mano di malta cementizia rasante PROTOCEM RC1 su cui posare una rete portaintonaco da 160 gr/mq.

Dopo 24 ore lasciare immersa la rete portaintonaco con una mano successiva di malta rasante.



**BASE PREPARATION ON VERTICAL SURFACES FOR PROCRETE AND PROFLOOR MONO CYCLE**

## UNEVEN CEMENT SCREED AND CERAMIC SURFACES

Remove any dust and foreign bodies, apply a coat of PROBOND primer, adjust the surface by spreading a self-leveling cement mortar PROTOCEM LEVEL 10.

Once dry, apply a coat of PROBOND, wait 2 hours and spread a coat of PROTOCEM RC1 cement-based mortar on which to lay a 160 gr / mq plaster support.

After 24 hours, leave the plaster base immersed with a subsequent coat of smoothing mortar.



**PREPARATION DE BASE SUR DES SURFACES VERTICALES POUR MONOCYCLE PROCRETE ET PROFLOOR**

## CHAPE DE CIMENT INEGALE ET SURFACES EN CÉRAMIQUE

Enlevez la poussière et les corps étrangers, appliquez une couche d'apprêt PROBOND, ajustez la surface en étalant un mortier de ciment autolissant PROTOCEM LEVEL 10.

Une fois sec, appliquez une couche de PROBOND, attendez 2 heures et étalez une couche de mortier à base de ciment PROTOCEM RC1 sur laquelle appliquer un support en plâtre de 160 gr / mq.

Au bout de 24 heures, laissez la base de plâtre immergée avec une couche de mortier de lissage



# ORIZZONTALE: TUTTI I CICLI



## EF825 EPROGRIP

Primer bicomponente autolivellante epossidico al quarzo fine:

- EF825 EPROGRIP
- EFH100 Catalizzatore epossidico

Rapporto di miscelazione:

- 4pp EF825 EPROGRIP
- 1pp EFH100 Catalizzatore epossidico

### DOVE SI APPLICA

Su tutte le superfici orizzontali da rifinire con i cicli PROCRETE, EPROCRETE, PROFLOOR MONO, EPROFLOOR W, EPROFLOOR EF, come massetto di adesione e supporto.

### COME SI APPLICA

Scaricare la superficie con levigatrice industriale a disco diamantato ed asportare polvere e corpi estranei.

- Applicare la prima mano a spatola e nel frattempo effettuare la semina di quarzo sferico da 500µm.
- Attendere 24 ore, asportare la parte di quarzo eccedente, carteggiare con monospazzola e disco abrasivo grana 80 e spolverare.
- Applicare la seconda mano a spatola e nel frattempo effettuare la semina di quarzo sferico da 500µm.
- Attendere 24 ore, asportare la parte di quarzo eccedente, carteggiare con monospazzola e disco abrasivo grana 80 e spolverare.



## EF825 EPROGRIP

Three-component epoxy-cement self-leveling primer composed of:

- EF825 EPROGRIP
- EFH100 Epoxy hardener

Mixing Ratio:

- 4pp EF825 EPROGRIP
- 1pp EFH100 Epoxy hardener

### WHERE IT APPLIES

On all horizontal surfaces to be finished with the PROCRETE, EPROCRETE, PROFLOOR MONO, EPROFLOOR W, EPROFLOOR EF cycles, as adhesion and support screed.

### HOW TO APPLY IT

Scarfify the surface with an industrial diamond disk sander and remove dust and foreign bodies.

- Apply the first coat with a spatula and in the meantime sow 500µm spherical quartz.
- Wait 24 hours, remove the excess quartz, sand with a polishing machine and 80 grit abrasive disc and dust.
- Apply the second coat with a spatula and in the meantime sow 500µm spherical quartz.
- Wait 24 hours, remove the excess quartz, sand with a polishing machine and 80 grit abrasive disc and dust.



## EF825 EPROGRIP

Primaire autolissant à trois composants à base de ciment époxy composé de:

- EF825 EPROGRIP
- EFH100 Durcisseur epoxy

Rapport de mélange:

- 4pp EF825 EPROGRIP
- 1pp EFH100 Durcisseur epoxy

### OÙ CELA S'APPLIQUE

Toutes les surfaces horizontales à finir avec les cycles PROCRETE, EPROCRETE, PROFLOOR MONO, EPROFLOOR W, EPROFLOOR EF, en tant qu'adhérence et chape de support.

### COMMENT L'APPLIQUER

Scarfiez la surface avec une ponceuse à disque de diamant industrielle et retirez la poussière et les corps étrangers.

- Appliquez la première couche à l'aide d'une spatule et dans l'intervalle, semez 500 µm de quartz sphérique.
- Attendez 24 heures, retirez le quartz en excès, poncez à l'aide d'une machine à polir, d'un disque abrasif à 80 grains et de la poussière.
- Appliquez la deuxième couche à l'aide d'une spatule et dans l'intervalle, semez 500 µm de quartz sphérique.
- Attendez 24 heures, retirez le quartz en excès, poncez à l'aide d'une machine à polir, d'un disque abrasif à 80 grains et de la poussière.



# PROCRETE

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION



PROCRETE è un sistema applicativo per superfici orizzontali e verticali a base di una finitura bicomponente, composto da una polvere premiscelata a base cemento e un binder liquido. Prodotto con 3 differenti granulometrie per ottenere tre differenti effetti estetici:  
PROCRETE 8 Strutturato.  
PROCRETE 5 Testurizzato,  
PROCRETE 3 Fine.  
L'applicazione si applica come segue.

## COME SI APPLICA

Ripristinata la superficie si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Applicare a rullo o a pennello una mano di PROBOND PRIMER su tutta la superficie.  
 Attendere 6-8 ore;
2. Applicare a spatola una prima mano di PROCRETE usando una granulometria più grossa della grana scelta come finitura.  
 Attendere 8 ore;
3. applicare una prima mano a spatola di PROCRETE.  
 Attendere 8 ore;
4. Applicare una seconda mano a spatola di PROCRETE.  
 Attendere 12 ore;
- 5 Applicare a pennello o a rullo, una o mano di PROSEAL W PRIMER.  
 Attendere 8 ore;
6. Applicare a rullo o a pennello una mano di PROSEAL W K1.  
 Attendere 8 ore;
7. Applicare a rullo o a pennello una mano di PROSEAL W K1.



PROCRETE is an application system for horizontal and vertical surfaces based on a two-component finish, composed of a premixed cement-based powder and a liquid binder. Produced with 3 different grain sizes to obtain three different aesthetic effects:  
PROCRETE 8 Structured.  
PROCRETE 5 Textured.  
PROCRETE 3 Fine.  
The application applies as follows.

## HOW TO APPLY IT

Once the surface is restored, it is possible to proceed with the application phase as follows:

1. Apply a coat of PROBOND PRIMER over the entire surface with a roller or a brush.  
 Wait 6-8 hours;
2. Apply with a spatula a first coat of PROCRETE using a coarser grain size than the grain chosen as a finish.  
 Wait 8 hours;
3. apply a first coat of PROCRETE with a spatula.  
 Wait 8 hours;
4. Apply a second coat of PROCRETE with a spatula.  
 Wait 12 hours;
- 5 Apply with a brush or roller, one or more layers of PROSEAL W PRIMER.  
 Wait 8 hours;
6. Apply a coat of PROSEAL W K1 by roller or brush.  
 Wait 8 hours;
7. Apply a coat of PROSEAL W K1 by roller or brush.



PROCRETE est un système d'application pour surfaces horizontales et verticales basé sur une finition à deux composants, composé d'une poudre prémélangée à base de ciment et d'un liant liquide. Produit avec 3 tailles de grain différentes pour obtenir trois effets esthétiques différents:  
PROCRETE 8 Structured.  
PROCRETE 5 texturé.  
PROCRETE 3 Fine.  
L'application s'applique comme suit.

## COMMENT L'APPLIQUER

Une fois la surface restaurée, il est possible de procéder à la phase d'application comme suit:

1. Appliquez une couche de PROBOND PRIMER sur toute la surface à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.  
 Attendez 6-8 heures;
2. Appliquer avec une spatule une première couche de PROCRETE en utilisant un grain plus gros que le grain choisi comme finition.  
 Attendre 8 heures;
3. appliquez une première couche de PROCRETE avec une spatule.  
 Attendre 8 heures;
4. Appliquez une seconde couche de PROCRETE avec une spatule.  
 Attendre 12 heures;
- 5 Appliquez avec une brosse ou un rouleau une ou plusieurs couches de PROSEAL W PRIMER.  
 Attendre 8 heures;
6. Appliquez une couche de PROSEAL W K1 au rouleau ou au pinceau.  
 Attendre 8 heures;
7. Appliquez une couche de PROSEAL W K1 au rouleau ou au pinceau.





CRETE  
FLOOR

# EPROCRETE

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION



EPROCRETE è un sistema applicativo per interni da applicare a spatola, a base di una finitura tricomponente composto da una polvere premiscelata, un binder a base di resine epossidiche e un catalizzatore. Proposto con 3 differenti granulometrie per ottenere tre differenti effetti estetici:

EPROCRETE 8 Strutturato.

EPROCRETE 5 Testurizzato.

EPROCRETE 3 Fine.

L'applicazione avviene attraverso i passaggi di seguito descritti.



EPROCRETE is an application system for interiors to be applied with a spatula, based on a three-component finish composed of a premixed powder, a binder based on epoxy resins and a catalyst. Proposed with 3 different grain sizes to obtain three different aesthetic effects:

EPROCRETE 8 Structured.

EPROCRETE 5 Textured.

EPROCRETE 3 Fine.

The application takes place through the steps described below.



EPROCRETE est un système d'application pour intérieurs à appliquer à l'aide d'une spatule, basé sur une finition à trois composants composée d'une poudre prémélangée, d'un liant à base de résines époxy et d'un catalyseur. Proposé avec 3 tailles de grains différentes pour obtenir trois effets esthétiques différents:

EPROCRETE 8 Structuré.

EPROCRETE 5 texturé.

EPROCRETE 3 Fine.

L'application se déroule selon les étapes décrites ci-dessous.

## COME SI APPLICA

Ripristinata la superficie si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Applicare a rullo o a pennello su tutta la superficie, una mano di EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL.

⌚ Attendere 6-8 ore;

2. Applicare a spatola una prima mano di EPROCRETE usando una granulometria più grossa della grana scelta come finitura.

⌚ Attendere 8 ore;

3. applicare una prima mano a spatola di EPROCRETE.

⌚ Attendere 8 ore;

4. Applicare una seconda mano a spatola di EPROCRETE.

⌚ Attendere 12 ore;

5 Applicare a pennello o a rullo, una o mano di EPROSEAL ES320.

⌚ Attendere 8 ore;

6 Applicare a rullo o a pennello una mano di EPROSEAL ES320.

## HOW TO APPLY IT

Once the surface is restored, it is possible to proceed with the application phase as follows:

1. Apply a coat of EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL by roller or brush over the entire surface.

⌚ Wait 6-8 hours;

2. Apply with a spatula a first coat of EPROCRETE using a coarser grain size than the grain chosen as a finish.

⌚ Wait 8 hours;

3. apply a first coat of EPROCRETE with a spatula.

⌚ Wait 8 hours;

4. Apply a second coat of EPROCRETE with a spatula.

⌚ Wait 12 hours;

5 Apply a coat of EPROSEAL ES320 with a brush or roller.

⌚ Wait 8 hours;

6 Apply a coat of EPROSEAL ES320 with a roller or a brush.

## COMMENT L'APPLIQUER

Une fois la surface restaurée, il est possible de procéder à la phase d'application comme suit:

1. Appliquez une couche de EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL au rouleau ou au pinceau sur toute la surface.

⌚ Attendez 6-8 heures;

2. Appliquez une première couche d'EPROCRETE à l'aide d'une spatule en utilisant un grain plus gros que le grain choisi comme fini.

⌚ Attende 8 heures;

3. appliquez une première couche d'EPROCRETE avec une spatule.

⌚ Attende 8 heures;


4. Appliquez une seconde couche d'EPROCRETE avec une spatule.

⌚ Attende 12 heures;

5 Appliquez une couche de EPROSEAL ES320 avec un pinceau ou un rouleau.

⌚ Attende 8 heures;

6 Appliquez une couche de EPROSEAL ES320 au rouleau ou au pinceau.



CRETE  
E FLOOR

# PROFLOOR MONO

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION



PROFLOOR MONO è un sistema applicativo a base di una resina monocomponente acrilpoliuretanica e cariche silicee e sfere ceramiche. Prodotto con 3 differenti granulometrie: PROCRETE 8 Strutturato, PROCRETE 5 Testurizzato, PROCRETE 3 Fine. Da applicare a spatola sia su superfici interne che esterne. L'applicazione avviene attraverso i passaggi di seguito descritti.

## COME SI APPLICA

Ripristinata la superficie si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Appicare a rullo o a pennello una mano di PROBOND PRIMER su tutta la superficie.

⌚ Attendere 6-8 ore

2. Appicare a spatola una prima mano di PROFLOOR MONO usando una granulometria più grossa della grana finale scelta come finitura.

⌚ Attendere 8 ore

3. applicare una prima mano a spatola di PROFLOOR MONO.

⌚ Attendere 8 ore

4. Appicare una seconda mano a spatola di PROFLOOR MONO.

⌚ Attendere 12 ore

5 Appicare a pennello o a rullo una mano di PROSEAL W PRIMER

⌚ Attendere 8 ore

6 Appicare a rullo o a pennello una mano di PROSEAL TOP

⌚ Attendere 8 ore

7. Appicare a rullo o a pennello la mano finale di PROSEAL W K1



PROFLOOR MONO is an application system based on a one-component acryl-polyurethane resin and siliceous fillers and ceramic spheres. Produced with 3 different grain sizes: PROCRETE 8 Structured, PROCRETE 5 Textured, PROCRETE 3 Fine. To be applied with a spatula both on internal and external surfaces. The application takes place through the steps described below.

## HOW TO APPLY IT

Once the surface is restored, it is possible to proceed with the application phase as follows:

1. Apply a coat of PROBOND PRIMER over the entire surface with a roller or a brush.

⌚ Wait 6-8 hours;

2. Apply a first coat of PROFLOOR MONO with a trowel using a coarser grain size than the final grain chosen as a finish.

⌚ Wait 8 hours

3. apply a first coat of PROFLOOR MONO with a spatula.

⌚ Wait 8 hours

4. Apply a second coat of PROFLOOR MONO with a spatula.

⌚ Wait 12 hours

5 Apply a coat of PROSEAL W PRIMER by brush or roller

⌚ Wait 8 hours

6 Apply a coat of PROSEAL TOP by roller or brush

⌚ Wait 8 hours

7. Apply the final coat of PROSEAL W K1 by roller or brush



PROFLOOR MONO est un système d'application basé sur une résine à un composant acryl-polyuréthane, des charges siliceuses et des sphères en céramique. Produit avec 3 tailles de grain différentes: PROCRETE 8 structuré, PROCRETE 5 texturé, PROCRETE 3 Fine. S'applique à la spatule sur les surfaces internes et externes. L'application se déroule selon les étapes décrites ci-dessous.

## COMMENT L'APPLIQUER

Une fois la surface restaurée, il est possible de procéder à la phase d'application comme suit:

1. Appliquez une couche de PROBOND PRIMER sur toute la surface avec un rouleau ou une brosse.

⌚ Attendez 6-8 heures;

2. Appliquez une première couche de PROFLOOR MONO à la truelle avec un grain de grain plus gros que le grain final choisi comme fini.

⌚ Attende 8 heures

3. appliquer une première couche de PROFLOOR MONO avec une spatule.

⌚ Attende 8 heures

4. Appliquer une seconde couche de PROFLOOR MONO avec une spatule.

⌚ Attende 12 heures

5 Appliquez une couche de PROSEAL W PRIMER au pinceau ou au rouleau.


⌚ Attende 8 heures

6 Appliquez une couche de PROSEAL TOP au rouleau ou au pinceau

⌚ Attende 8 heures

7. Appliquez la dernière couche de PROSEAL W K1 au rouleau ou au pinceau

CRETE  
IFLOOR



CRETE  
HFLOOR

# EPROFLOOR EW

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION



EPROFLOOR EW è un sistema applicativo a spatola, autolivellante opaco a base di resine epossidiche idrodiluite ad alto solido a basso ingiallimento e resina poliammidica esente da solvente.

Proposto con 3 differenti granulometrie per ottenere tre differenti effetti estetici:

EPROFLOOR EW518 Antisdrucciolo.

EPROFLOOR EW515 Testurizzato.

EPROFLOOR EW513 Fine.

EPROFLOOR EW510 Liscio a rullo.

L'applicazione avviene attraverso i passaggi di seguito descritti.



EPROFLOOR EW is a self-leveling, spatula-based application system based on hydrodiluted high solid epoxy resins with low yellowing and solvent-free polyamide resin.

Proposed with 3 different grain sizes to obtain three different aesthetic effects:

EPROFLOOR EW518 Anti-slip.

EPROFLOOR EW515 Textured.

EPROFLOOR EW513 Fine.

EPROFLOOR EW510 Smooth roller.

The application takes place through the steps described below.



EPROFLOOR EW est un système d'application autolissant à base de spatule à base de résines époxy hydrodiluées à haute teneur en solide avec une résine de polyamide à faible jaunissement et sans solvant. Proposé avec 3 tailles de grains différentes pour obtenir trois effets esthétiques différents:

EPROFLOOR EW518 Antidérapant.

EPROFLOOR EW515 texturé.

EPROFLOOR EW513 Fine.

EPROFLOOR EW510 Rouleau lisse.

L'application se déroule selon les étapes décrites ci-dessous.

## COME SI APPLICA

Ripristinata la superficie si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Appicare a rullo o a pennello su tutta la superficie, una mano di EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL

⌚ Attendere 6 - 8 ore;

2. Appicare a spatola una prima mano di EPROFLOOR EW usando una granulometria più grossa della grana scelta come finitura.

⌚ Attendere 8 ore;

3. applicare una prima mano a spatola di EPROFLOOR EW.

⌚ Attendere 8 ore;

4. Appicare una seconda mano a spatola di EPROFLOOR EW.

⌚ Attendere 12 ore;

5 Appicare a pennello o a rullo, una o mano di EPROSEAL ES320.

⌚ Attendere 8 ore;

6 Appicare a rullo o a pennello una mano di EPROSEAL ES320.

## HOW TO APPLY IT

Once the surface is restored, it is possible to proceed with the application phase as follows:

1. Apply a coat of EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL by roller or brush over the entire surface.

⌚ Wait 6 - 8 hours;

2. Apply with a spatula a first coat of EPROFLOOR EW using a coarser grain size than the grain chosen as a finish.

⌚ Wait 8 hours;

3. apply a first coat of EPROFLOOR EW with a spatula.

⌚ Wait 8 hours;

4. Apply a second coat of EPROFLOOR EW with a spatula.

⌚ Wait 12 hours;

5 Apply a coat of EPROSEAL ES320 with a brush or roller.

⌚ Wait 8 hours;

6 Apply a coat of EPROSEAL ES320 with a roller or a brush.

## COMMENT L'APPLIQUER

Une fois la surface restaurée, il est possible de procéder à la phase d'application comme suit:

1. Appliquez une couche de EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL au rouleau ou au pinceau sur toute la surface.

⌚ Attendez 6 à 8 heures;

2. Appliquez une première couche d'EPROFLOOR EW à l'aide d'une spatule en utilisant un grain plus gros que le grain choisi pour le fini.

⌚ Attendre 8 heures;

3. appliquez une première couche d'EPROFLOOR EW avec une spatule.

⌚ Attendre 8 heures;


4. Appliquez une deuxième couche d'EPROFLOOR EW avec une spatule.

⌚ Attendre 12 heures;

5 Appliquez une couche de EPROSEAL ES320 avec un pinceau ou un rouleau.

⌚ Attendre 8 heures;

6 Appliquez une couche de EPROSEAL ES320 au rouleau ou au pinceau.



CRETE  
EFLOOR

# EPROFLOOR EF2010/3010

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION



EPROFLOOR EF2010/3010 è un sistema applicativo autolivellante a rullo di aspetto lucido a base di resine epossidiche e poliammidiche bisfenolo A esenti da solventi a bassa viscosità e ingiallimento, ideali sia per pavimentazioni in ambito civile che per locali industriali.


**EF2010 EPROFLOOR ANTIPOVERE.**  
**EF3010 EPROFLOOR RIEMPITIVO LISCIO.**

L'applicazione avviene attraverso i passaggi di seguito descritti.

## COME SI APPLICA

Ripristinata la superficie si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Appicare a rullo o a pennello su tutta la superficie, una mano di EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL
2. Appicare a rullo una mano di EPROSEAL ES220.
3. applicare una mano a rullo di EPROFLOOR EF2010/3010.
4. Appicare una seconda mano a rullo di EPROFLOOR EF2010/3010.



EPROFLOOR EF2010 / 3010 is a glossy self-leveling roller application system based on bisphenol A epoxy and polyamide resins free of low viscosity and yellowing solvents, ideal for both civil flooring and industrial premises.

**EF2010 EPROFLOOR DUST PROTECTION.**

**EF3010 EPROFLOOR SMOOTH FILLER.**

The application takes place through the steps described below.

## HOW TO APPLY IT

Once the surface is restored, it is possible to proceed with the application phase as follows:

1. Apply a coat of EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL by roller or brush over the entire surface.
2. Apply a coat of EPROSEAL ES220 with a roller.
3. apply a coat of EPROFLOOR EF2010 / 3010 with a roller.
4. Apply a second coat of EPROFLOOR EF2010 / 3010 with a roller.



EPROFLOOR EF2010 / 3010 est un système d'application de rouleau auto-nivelant brillant à base de résines de bisphénol A époxy et polyamide exempt de solvants de faible viscosité et de jaunissement, idéal pour les revêtements de sols civils et industriels.

**EF2010 EPROFLOOR PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE.**

**EF3010 REMPLISSEUR LISSE EPROFLANT.**

L'application se déroule selon les étapes décrites ci-dessous.


## COMMENT L'APPLIQUER

Une fois la surface restaurée, il est possible de procéder à la phase d'application comme suit:

1. Appliquez une couche de EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL au rouleau ou au pinceau sur toute la surface.
2. Attendez 6 à 8 heures;
3. Appliquez une couche de EPROSEAL ES220 avec un rouleau.
4. Attendre 8 heures;
5. appliquez une couche de EPROFLOOR EF2010 / 3010 avec un rouleau.
6. Attendre 8 heures;
7. Appliquez une seconde couche d'EPROFLOOR EF2010 / 3010 avec un rouleau.



CRETE  
FLOOR



# EPROFLOOR EF5013/5015/5018

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION



EPROFLOOR EF5013/5015/5018 è un sistema applicativo autolivellante a spatola di aspetto lucido a base di resine epossidiche e poliammidiche bisfenolo A esenti da solventi a bassa viscosità e ingiallimento, appositamente formulato per realizzazioni di ambienti ad uso industriale.

**EF5013 EPROFLOOR**

Semilivellante a spatola

**EF5015 EPROFLOOR**

Autolivellante liscio a spatola

**EF5018 EPROFLOOR**

Antisdrucchio a spatola

L'applicazione avviene attraverso i passaggi di seguito descritti.



EPROFLOOR EF5013/5015/5018 is a self-leveling spatula application system with a glossy appearance based on epoxy resins and bisphenol A polyamide resins free of low viscosity and yellowing solvents, specially formulated for creating environments for industrial use.

**EF5013 EPROFLOOR**

Spatula semi-leveling

**EF5015 EPROFLOOR**

Smooth self-leveling spatula

**EF5018 EPROFLOOR**

Non-slip with spatula

The application takes place through the steps described below.



EPROFLOOR EF5013/5015/5018 est un système d'application de spatule auto-nivelant à l'aspect brillant à base de résines époxydes et de résines polyamides bisphénol A exempt de solvants à faible viscosité et jaunissant, spécialement formulé pour la création d'environnements à usage industriel.

**EF5013 EPROFLOOR**

Spatule semi-nivelante

**EF5015 EPROFLOOR**

Spatule lisse auto-nivelante

**EF5018 EPROFLOOR**

Antidérapant avec spatule

L'application se déroule selon les étapes décrites ci-dessous.

## COME SI APPLICA

Ripristinata la superficie si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Appicare a rullo o a pennello su tutta la superficie, una mano di EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL.

⌚ Attendere 6 - 8 ore;

2. Appicare a rullo una mano di trasparente EPROSEAL TOP W ES220.

⌚ Attendere 6 - 8 ore;

3. Appicare una semina di quarzo sferico a granulometria 0,4 - 0,7mm.

⌚ Attendere 8 ore;

4. Appicare a spatola una prima mano di EPROFLOOR EF5013 / 5015 / 5018.

⌚ Attendere 12 ore;

5. Appicare a spatola una seconda mano di EPROFLOOR EF5013 / 5015 / 5018.

## HOW TO APPLY IT

Once the surface is restored, it is possible to proceed with the application phase as follows:

1. Apply a coat of EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL by roller or brush over the entire surface.

⌚ Wait 6 - 8 hours;

2. Apply a coat of EPROSEAL TOP W ES220 with a roller.

⌚ Wait 6 - 8 hours;

3. Apply a sowing of spherical quartz with a grain size of 0.4 - 0.7 mm.

⌚ Wait 8 hours;

4. Apply a first coat of EPROFLOOR EF5013 / 5015/5018 with a spatula.

⌚ Wait 12 hours;

5. Apply with a spatula second coat of EPROFLOOR EF5013 / 5015 / 5018 .

## COMMENT L'APPLIQUER

Une fois la surface restaurée, il est possible de procéder à la phase d'application comme suit:

1. Apply a coat of EPROBOND ES420 + PROMOTER SEAL by roller or brush over the entire surface.

⌚ Wait 6 - 8 hours;

2. Apply a coat of EPROSEAL TOP W ES220 with a roller.

⌚ Wait 6 - 8 hours;


3. Apply a sowing of spherical quartz with a grain size of 0.4 - 0.7 mm.

⌚ Wait 8 hours;

4. Apply a first coat of EPROFLOOR EF5013 / 5015 / 5018 with a spatula.

⌚ Wait 12 hours;

5. Apply a second coat of EPROFLOOR EF5013 / 5015 / 5018 with a spatula.



# EPROGLASS EF160LV A BASSO SPESSORE

FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINTURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINTURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION



EPROGLASS EF160LV è una resina trasparente epossidica bisfenolo A a bassa viscosità, con indurente poliammidico cicloalifatico a bassissimo ingiallimento, autolivellante, esente da solvente. Facilmente pigmentabile con paste pigmento serie E, in rapporto dallo 0,5% al 5% sul prodotto già catalizzato.

Ideale per realizzazione di pavimentazioni interne planari ad inglobo a basso spessore (min. 1mm) e realizzazioni di pavimentazioni artistiche.

## COME SI APPLICA

Su superficie perfettamente planare e livellata in bolla, scarificata e/o carteggiata, perfettamente asciutta e pulita da polvere e/o corpi estranei, e temperatura ambientale compresa tra i +20°C e +25°C ed umidità =< al 70%.

Si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Verificare che i due componenti del prodotto siano a temperatura ambiente compresa tra i +20°C e +25°C.

2. Introdurre il contenuto B del prodotto nel contenitore del prodotto A e miscelare lentamente da 3 a 5 minuti, evitando la formazione di bolle d'aria fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

3. Attendere 5 minuti per eliminare eventuali bolle d'aria createsi durante la fase di miscelazione.

4. Appicare una mano sottile a rullo e/o a pennello su tutta la superficie come primer di adesione.

⌚ Attendere 24 ore;

5. Versare il prodotto in modo omogeneo su tutta la superficie ed eventualmente stendere a spatola o a racla, in modo da creare un film di almeno 1mm. di spessore.

⌚ Attendere 24 ore;

6. Ripetere l'operazione come al punto 5.



EPROGLASS EF160LV is a low viscosity transparent epoxy resin bisphenol A, with a low-yellowing, self-leveling, cycloaliphatic polyamide hardener, solvent-free. Easily pigmentable with E series pigment pastes, in a ratio from +0.5% to +5% on the already catalysed product.

Ideal for creating low-thickness (at least 1mm) internal planar floor-to-floor flooring and creating artistic flooring.

## HOW TO APPLY IT

On a perfectly flat surface and leveled in a bubble, scarified and/or sanded, perfectly dry and free from dust and/or foreign bodies, and ambient temperature between +20°C and +25°C and humidity = <70%.

You can proceed to the application phase as follows:

1. Check that the two components of the product are at room temperature between +20°C and +25°C.

2. Put the product B content in the container of product A and mix slowly for 3 to 5 minutes, avoiding the formation of air bubbles until a homogeneous product is obtained.

3. Wait 5 minutes to eliminate any air bubbles created during the mixing phase.

4. Apply a thin coat with a roller and / or a brush over the entire surface as an adhesion primer.

⌚ Wait 24 hours;

5. Pour the product evenly over the entire surface and, if necessary, spread it with a spatula or a doctor blade, so as to create a film of at least 1mm. thick.

⌚ Wait 24 hours;

6. Repeat the operation as in step 5.



EPROGLASS EF160LV est une résine époxy transparente de basse viscosité, bisphénol A, avec un durcisseur polyamide cycloaliphatique autolissant, à faible jaunissement et sans solvant. Facilement pigmentable avec les pâtes pigmentaires de la série E, dans un rapport de 0,5% à 5% sur le produit déjà catalysé.

Idéal pour créer un revêtement de sol plancher par rapport à un plan intérieur interne de faible épaisseur (au moins 1 mm) et créer un revêtement de sol artistique.

## COMMENT L'APPLIQUER

Sur une surface parfaitement plane et nivélée en bulle, scarifiée et / ou poncée, parfaitement sèche et exempte de poussière et / ou de corps étrangers, et une température ambiante comprise entre +20°C et +25°C et une humidité relative <<70%. Vous pouvez passer à la phase de candidature comme suit:

1. Vérifiez que les deux composants du produit sont à la température ambiante entre +20°C et +25°C.

2. Mettez le contenu du produit B dans le récipient contenant le produit A et mélangez lentement pendant 3 à 5 minutes en évitant la formation de bulles d'air jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.

3. Attendez 5 minutes pour éliminer les bulles d'air créées pendant la phase de mélange.

4. Appliquez une fine couche avec un rouleau et / ou un pinceau sur toute la surface en guise de primaire d'adhérence.

⌚ Attendre 24 heures;

5. Versez le produit uniformément sur toute la surface et, si nécessaire, étendez-le à l'aide d'une spatule ou d'une raclette, de manière à créer un film d'au moins 1 mm. épais.

⌚ Attendre 24 heures;

6. Répétez l'opération comme à l'étape 5.



CRETE  
FLOOR

# EPROGLOB EF150LV AD ALTO SPESSORE



EPROGLOB EF150LV è una resina trasparente epossidica bisfenolo A a bassissima viscosità e bassa reattività, con indurente polammidico cicloalifatico a bassissimo ingiallimento, altamente trasparente, autolivellante, esente da solvente. Facilmente pigmentabile con paste pigmento serie E, in rapporto dallo 0,5% al 5% sul prodotto già catalizzato. Dotata di una bassissima viscosità finale in fase di applicazione e un tempo di lavorazione allungato fino a 75 min. a temperatura ambiente tale da favorire l'evacuazione di eventuali bolle d'aria. Tale caratteristica la rende ideale per colate ad alto spessore fino a 10 cm. per singola colata.

## COME SI APPLICA

Su superficie perfettamente planare e livellata in bolla, scarificata e/o carteggiata, perfettamente asciutta e pulita da polvere e/o corpi estranei, e temperatura ambientale compresa tra i +20°C e +25°C ed umidità =< al 70%.

Si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Verificare che i due componenti del prodotto siano a temperatura ambiente compresa tra i +20°C e +25°C.

2. Introdurre il contenuto B del prodotto nel contenitore del prodotto A e miscelare lentamente da 3 a 5 minuti, evitando la formazione di bolle d'aria fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

3. Attendere 5 minuti per eliminare eventuali bolle d'aria createsi durante la fase di miscelazione.

4. Applicare una mano sottile a rullo e/o a pennello su tutta la superficie come primer di adesione.

⌚ Attendere 24 ore;

5. Colare il prodotto sulla parte da riempire, fino ad uno spessore massimo di 10 cm. per singola colata. Eventualmente attendere 24 ore e ripetere la colata per ulteriori 10 cm. e/o fino a riempimento totale dello stampo.

EPROGLOB EF150LV is a transparent epoxy bisphenol A resin with very low viscosity and low reactivity, with a very transparent, self-leveling, solvent-free cycloaliphatic polyamide hardener with a very low yellowing.

Easily pigmentable with E series pigment pastes, in a ratio from 0.5% to 5% on the already catalysed product. Equipped with a very low final viscosity during the application phase and an extended working time up to 75 min. at room temperature to facilitate the evacuation of any air bubbles.

This feature makes it ideal for high thickness castings up to 10 cm. for single casting.

## HOW TO APPLY IT

On a perfectly flat surface and leveled in a bubble, scarified and/or sanded, perfectly dry and free from dust and/or foreign bodies, and ambient temperature between +20°C and +25°C and humidity < 70%.

You can proceed to the application phase as follows:

1. Check that the two components of the product are at room temperature between +20°C and +25°C.

2. Put the product B content in the container of product A and mix slowly for 3 to 5 minutes, avoiding the formation of air bubbles until a homogeneous product is obtained.

3. Wait 5 minutes to eliminate any air bubbles created during the mixing phase.

4. Apply a thin coat with a roller and/or a brush over the entire surface as an adhesion primer.

⌚ Wait 24 hours;

5. Pour the product onto the part to be filled, up to a maximum thickness of 10 cm. for single casting. If necessary wait 24 hours and repeat the casting for a further 10 cm. and/or until the mold is completely filled.

EPROGLOB EF150LV est une résine époxy bisphénol A transparente à très basse viscosité et faible réactivité, avec un durcisseur polyamide cycloaliphatique très transparent, autolissant, sans solvant et à très faible jaunissement. Facilement pigmentable avec les pâtes pigmentaires de la série E, dans un rapport de 0,5% à 5% sur le produit déjà catalysé.

Doté d'une très faible viscosité finale pendant la phase d'application et d'un temps de travail prolongé jusqu'à 75 min. à température ambiante pour faciliter l'évacuation des éventuelles bulles d'air.

Cette caractéristique le rend idéal pour les moulages de forte épaisseur jusqu'à 10 cm. pour la coulée simple.

## COMMENT L'APPLIQUER

Sur une surface parfaitement plane et nivelée en bulle, scarifiée et / ou poncée, parfaitement sèche et exempte de poussière et / ou de corps étrangers, et une température ambiante comprise entre +20° C et +25° C et une humidité relative < 70%. Vous pouvez passer à la phase de candidature comme suit:

1. Vérifiez que les deux composants du produit sont à la température ambiante entre +20° C et +25° C.


2. Mettez le contenu du produit B dans le récipient contenant le produit A et mélangez lentement pendant 3 à 5 minutes en évitant la formation de bulles d'air jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.

3. Attendez 5 minutes pour éliminer les bulles d'air créées pendant la phase de mélange.

4. Appliquez une fine couche avec un rouleau et/ou un pinceau sur toute la surface en guise de primaire d'adhérence.

⌚ Attendre 24 heures;

5. Versez le produit sur la pièce à remplir, jusqu'à une épaisseur maximale de 10 cm. pour la coulée simple. Si nécessaire, attendez 24 heures et répétez la coulée pendant 10 cm supplémentaires. et/ou jusqu'à ce que le moule soit complètement rempli.



FINITURE

FINISH COAT

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

MANTEAU DE FINITION

FINITURE

MANTEAU DE FINITION

# EPROFLOOR WET EWF

**NEW TECH**



EPROFLOOR WET EWF è un sistema applicativo a spatola, per pavimentazioni sia civili che industriali, di aspetto microporoso autolivellante traspirante ad alto solido, di aspetto opaco, a base di resine epossidiche esenti solvente e poliammidiche idrodiluite ad alto peso molecolare.

Ideale come finitura su superfici ad alto tasso di umidità di risalita, senza distacchi e delaminazione.

Proposto con 3 differenti granulometrie per ottenere tre differenti effetti estetici:

EPROFLOOR WET EWF8501 Antisdrucchio.

EPROFLOOR WET EWF5501 Testurizzato.

EPROFLOOR WET EWF2501 Fine.

EPROFLOOR WET EWF0501 Liscio a rullo.

L'applicazione avviene attraverso i passaggi di seguito descritti.

## COME SI APPLICA

Ripristinata la superficie si può procedere alla fase di applicazione come segue:

1. Appicare a rullo o a pennello su tutta la superficie, una mano di EPROBOND WET EWF310.

⌚ Attendere 6 - 8 ore;

2. Appicare a spatola una prima mano di EPROFLOOR WET EWF usando una granulometria più grossa della grana scelta come finitura.

⌚ Attendere 8 ore;

3. applicare una prima mano a spatola di EPROFLOOR WET EWF.

⌚ Attendere 8 ore;

4. Appicare una seconda mano a spatola di EPROFLOOR WET EWF.

⌚ Attendere 12 ore;

5 Appicare a pennello o a rullo, una mano di EPROSEAL WET EWF210.

⌚ Attendere 8 ore;

6 Appicare a pennello o a rullo, una seconda mano di EPROSEAL WET EWF210.



EPROFLOOR WET EWF is a spatula application system, for both civil and industrial floors, with a high solid, self-leveling breathable micro-porous aspect, with a matt appearance, based on solvent-free epoxy resins and hydrodiluted high molecular weight polyamide resins. Ideal as a finish on surfaces with a high level of rising damp, without detachment and delamination.

Proposed with 3 different grain sizes to obtain three different aesthetic effects:

EPROFLOOR WET EWF8501 Non-slip.

EPROFLOOR WET EWF5501 Textured.

EPROFLOOR WET EWF2501 Fine.

EPROFLOOR WET EWF0501 Smooth roller.

The application takes place through the steps described below.

## HOW TO APPLY IT

Once the surface is restored, it is possible to proceed with the application phase as follows:

1. Apply a coat of EPROBOND WET EWF310 by roller or brush over the entire surface.

⌚ Wait 6 - 8 hours;

2. Apply with a spatula a first coat of EPROFLOOR WET EWF using a coarser grain size than the grain chosen as a finish.

⌚ Wait 8 hours;

3. apply a first coat of EPROFLOOR WET EWF with a spatula.

⌚ Wait 8 hours;

4. Apply a second coat of EPROFLOOR WET EWF with a spatula.

⌚ Wait 12 hours;

5 Apply a coat of EPROSEAL WET EWF210 with a brush or roller.

⌚ Wait 8 hours;

6 Apply a second coat of EPROSEAL WET EWF210 with a brush or roller.



EPROFLOOR WET EWF est un système d'application à la spatule, pour les sols civils et industriels, avec un aspect microporeux perméable à l'air hautement solide et autonivelant, avec un aspect mat, à base de résines époxy sans solvant et de polyamide hydrodilué de haut poids moléculaire.

Idéal comme finition sur les surfaces à humidité montante élevée, sans décollement ni décollement. Proposé avec 3 tailles de grains différentes pour obtenir trois effets esthétiques différents:

EPROFLOOR WET EWF8501 Antidérivant.

EPROFLOOR WET EWF5501 texturé.

EPROFLOOR WET EWF2501 Fine.

EPROFLOOR WET EWF0501 Rouleau lisse.

L'application se déroule selon les étapes décrites ci-dessous.

## COMMENT L'APPLIQUER

Une fois la surface restaurée, il est possible de procéder à la phase d'application comme suit:

1. Appliquez une couche d'EPROBOND WET EWF310 au rouleau ou au pinceau sur toute la surface.

⌚ Attendez 6 à 8 heures;

2. Appliquez une première couche d'EPROFLOOR WET EWF à l'aide d'une spatule en utilisant une granulométrie plus grossière que celle choisie pour la finition.

⌚ Attendre 8 heures;

3. appliquez une première couche d'EPROFLOOR WET EWF avec une spatule.

⌚ Attendre 8 heures;



4. Appliquez une deuxième couche d'EPROFLOOR WET EWF avec une spatule.

⌚ Attendre 12 heures;

5 Appliquez une couche de EPROSEAL WET EWF210 avec un pinceau ou un rouleau.

⌚ Attendre 8 heures;

6 Appliquez une seconde couche d'EPROSEAL WET EWF210 avec un pinceau ou un rouleau.



CRETE  
HF FLOOR



PC301



PC302



PC303



PC304



PC305



PC306



PC105



PC308



PC309



PC310



PC311



PC312



PC313



PC314



PC315



PC316



PC317



PC318



PC319



PC320



PC120



PC322



PC323



PC324



PC121

and  
CRETE  
FLOOR





PROTON ITALIA S.R.L.

Via Andrea Caponnetto, 9 -

Motta Sant'Anastasia, CT (Italy)

Tel. 095 61416863 - P.Iva 06243110969

[www.protonitalia.com](http://www.protonitalia.com)

protonitalia

protoncoatings